

电工纯铁

1. 电磁性能

牌号	矫顽力, A/m	最大导磁率, mH/m	磁感应强度, T						
	Hc	μ_m	B200	B300	B500	B1000	B2500	B5000	B10000
	\leq	\geq	\geq						
DT4	96.0	7.50	1.20	1.30	1.40	1.50	1.62	1.71	1.80
DT4A	72.0	10.00							
DT4E	48.0	12.50							
DT4C	32.0	15.00							
DT8	96.0	7.50	—	—	1.40	1.5	1.62	1.71	1.80
DT8A	72.0	8.75							
DT9E	64.0	17.50	—	—	1.50	1.57	1.64	1.71	1.80
DT9C	40.0	18.75							

2. 低倍检验

牌号	低倍组织缺陷允许级别			
	一般疏松	中心疏松	方形偏析	皮下气泡
	\leq			
DT8 标准	1.0	1.0	0.5	0
DT9 标准	0.5	0.5	0	0