

变形半硬磁合金

合金 牌号	产品 种类	不同磁场强度 (A/m) 时的磁感应强度值, T			矫顽力, A/m
		B2400	B8000	Br8000	Hc
		≥			
G2J3*	棒材	1.5	1.78	1.4	560 ~ 960(7~12Oe)

合金 牌号	产品 种类	矫顽力 Hc	剩余磁感应强度 Br	Br · Hc
		Oe (kA/m)	Gs (T)	Gs · Oe
		≥		
2J64	带材及棒材	62 (4.96)	10000 (1.00)	0.62×10 ⁶

注：1) 按国标 GB/T14991-94 生产检验。

2) 带 “*” 号牌号或指标执行安泰科技股份有限公司内控标准。